

# MatTOP+

## C 2A93

### Klarlack, matt

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Anwendungsbereich:</b> | Advance Series – Klarlack speziell für ONYX HD Basislack.   |
| <b>Eigenschaften:</b>     | Matter Klarlack für spezielle Originallackierungen.   |
| <b>Hinweis:</b>           | Mit Klarlack MatTOP C 2A95 mischen, um den gewünschten Glanzgrad zu erzielen.<br>Vor Gebrauch gut aufrühren.<br>MatTOP+ C 2A93 darf nicht in Mischregalen verwendet werden. |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Dichte</b>           | 0,9-1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Lagerbedingungen</b> | 5-45 °C                   |
| <b>Haltbarkeit</b>      | 24 Monate                 |

**2:1**



**Mischungsverhältnis** 100 Vol. % C 2A93 Klarlack, matt



**Härter** 50 Vol. % H 2A94 Härter, matt



**Spritzviskosität 20°C** DIN 4: 18-21 s  
ISO 4: 40-55 s

**Potlife bei 20°C** 2 h

#### Sicherheitshinweis:

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 629 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

# MatTOP+

C 2A93

Klarlack, matt



HVLP-Fließbecherpistole



Compliant Fließbecherpistole

|                 |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| Spritzdruck     | 2 bar   | 2 bar   |
| Düseninnendruck | 0,7 bar |         |
| Düsengröße      | 1,3-1,5 | 1,3-1,4 |
| Spritzgänge     | 2       |         |

**Ablüfzeit bei 20 °C** Nach jedem Spritzgang und vor Ofentrocknung matt ablüften.  
Die Ablüfzeit des Klarlackes beträgt nach dem 1. Spritzgang ca. 10 – 15 Minuten und nach dem 2. Spritzgang ca. 15 – 20 Minuten. Die maximale Ablüfzeit nach jedem Spritzgang beträgt 25 Minuten.

**Schichtdicke:** 40-50 µm

## Trocknung



Trocknung bei 20 °C 8 h

Trocknung bei 60 °C 30 min



**Infrarot (kurzwellig)** 9 min  
3 min. at 50% + 6 min. at 100%

## Abschließender Hinweis

Für matte Oberflächen besteht nicht die Möglichkeit Staubeinschlüsse durch polieren zu entfernen, da sich beim Polieren der Glanz verändert. Daher ist auf Sauberkeit und Sorgfalt bei der Reinigung und der Applikation zu achten.

## Sicherheitshinweis:

**2004/42/IIB(e)(840)629:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 629 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



# MatTOP+

C 2A93

Klarlack, matt

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

---

## Sicherheitshinweis:

**2004/42/IIB(e)(840)629:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 629 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

