

EASY AIR Finish-R

C 2P52

eSense clear coat, ambient drying



Anwendungsbereich:	Pioneer Series - eSense clear coat for R-M waterborne basecoats.
Eigenschaften:	Eco effectiveness clear coat - ambient drying. Fast, ambient drying clear coat for multiple vertical and horizontal panels.
Hinweis:	Mix well and strain before application. Select hardener according to ambient temperature and size of object to be painted. Ambient temperature and film build can greatly affect the drying behavior.

Festkörper	45 %
Dichte	0,9-1,1 g/cm³
Lagerbedingungen	5-45 °C
Haltbarkeit	36 Monate

4:1



Mischungsverhältnis 400 Vol. % C 2P52 eSense clear coat, ambient drying



Härter 100 Vol. %
H 2P05 eSense Decklackhärter, plus
H 2P15 eSense Decklackhärter, kurz
H 2P25 eSense Decklackhärter, mittel
H 2P35 eSense Decklackhärter, lang



Spritzviskosität 20°C DIN 4: 18-22 s **Potlife bei 20°C** 30 min
ISO 4: 40-55 s

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)419: The EU limit value for this product (product category: IIB.d) in ready-for-use form is max 420 grams of VOC per liter. The VOC content of this product is 419 g/l.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

For the use of this product please adhere to the actual safety recommendations and the personal protective equipment.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



EASY AIR Finish-R

C 2P52

eSense clear coat, ambient drying



HVLP-Fließbecherpistole



Compliant Fließbecherpistole

Spritzdruck	bar	2	2
Düseninnendruck	bar	0,7	
Düsengröße		1,3-1,5	1,3-1,4
Spritzgänge	½ + 1 spray coats (no flash-off between coats required).		
Abluftzeit bei 20 °C	min	No flash-off before oven drying.	
Schichtdicke:	µm	40-60	
Lackier-Hinweise	Alternatively: 2 spray coats with app. 3 min intermediate flash-off between the spraycoats.		

Trocknung



Trocknung bei 20 °C

Dust free time: 35 min
 Handling time: 1 h after dust free
 Polishable: 2-3 h

Hinweis Trocknung

Drying times can be influenced by the selection of hardener and application.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)419: The EU limit value for this product (product category: IIB.d) in ready-for-use form is max 420 grams of VOC per liter. The VOC content of this product is 419 g/l.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

For the use of this product please adhere to the actual safety recommendations and the personal protective equipment.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



EASY AIR Finish-R

C 2P52

eSense clear coat, ambient drying



Sicherheitshinweis:

2004/42/IIIB(d)(420)419: The EU limit value for this product (product category: IIB.d) in ready-for-use form is max 420 grams of VOC per liter. The VOC content of this product is 419 g/l.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

For the use of this product please adhere to the actual safety recommendations and the personal protective equipment.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

