

BRIGHT Finish-R

C 2P62

eSense Klarlack, superior Glanz



Anwendungsbereich:	Pioneer Series – eSense Klarlack für R-M-Wasserbasislacke.
Eigenschaften:	Eco effectiveness Klarlack – hochglänzend. Für ein ausgezeichnetes Erscheinungsbild.
Hinweis:	Vor der Applikation gut aufrühren und sieben. Härter und Verdünnung auf Temperatur und Objektgröße abstimmen.

Festkörper	60 %
Dichte	0,95-1,1 g/cm³
Lagerbedingungen	5-45 °C
Haltbarkeit	36 Monate

Sicherheitshinweis:

2004/42/IIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



BRIGHT Finish-R

C 2P62

eSense Klarlack, superior Glanz



3:1:1

**Mischungsverhältnis**

300 Vol. %

C 2P62 eSense Klarlack, superior Glanz

**Härter**

100 Vol. %

 H 2P15 eSense Decklackhärter, kurz
 H 2P25 eSense Decklackhärter, mittel
 H 2P35 eSense Decklackhärter, lang
**Verdünnung**

100 Vol. %

 R 2P15 eSense Verdünnung, kurz
 R 2P25 eSense Verdünnung, mittel
 R 2P35 eSense Verdünnung, lang
 R 2P45 eSense Verdünnung, extra lang
**Spritzviskosität 20°C**

DIN 4: 18-22 s

Potlife bei 20°C 2 h

ISO 4: 40-55 s

**HVLP-Fließbecherpistole****Compliant Fließbecherpistole**

Spritzdruck	bar	2	2
Düseninnendruck	bar	0,7	
Düsengröße		1,3	1,2-1,3
Spritzgänge		2	
Ablüßzeit bei 20 °C	min	3-5 min Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen. Keine Ablüßzeit vor der Ofentrocknung.	
Schichtdicke:	µm	40-60	
Lackier-Hinweise		Alternativ: 1 + ½ Spritzgänge (ohne Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen).	

Sicherheitshinweis:

2004/42/II(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



BRIGHT Finish-R

C 2P62

eSense Klarlack, superior Glanz



Trocknung



Trocknung bei 20 °C 8 h

Trocknung bei 40 °C 45-60 min

Trocknung bei 60 °C 30 min



Infrarot (kurzwellig) 10 min

Hinweis Trocknung

Trocknungszeiten können durch die Wahl des Härters, der Verdünnung und der Applikation beeinflusst werden. Die Additive AIR Tune-R or FAST Tune-R können die Trocknungszeiten verkürzen.

Abschließender Hinweis

Polieren nach angegebenen Trocknungszeiten und Abkühlung.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.



Sicherheitshinweis:

2004/42/IIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

