

SANDING Fill-R+ Black



P 2P55

eSense Grundfüller, schwarz

Anwendungsbereich: Pioneer Series - eSense Untergrund Lösungen.

Eigenschaften: Eco effectiveness - Grundfüller und Füller

- Hervorragende Rentabilität
- Ausgezeichnete Schleifeigenschaften und Finish
- Guter Korrosionsschutz und Wetterbeständigkeit

Hinweis: Kann mit SANDING Fill-R+ weiß gemischt werden, um verschiedene Grautöne zu erzielen.

Lagerbedingungen 5-45 °C

Haltbarkeit 24 Monate

Handhabung

Produkt ist geeignet für

- OEM Teile mit KTL- Beschichtung
- Altlackierungen
- GFK / SMC



Bei grundiertem Untergrund ist das Produkt einsetzbar auf

- Stahlblech
 - Verzinktes Stahlblech
 - Aluminium
-

Sicherheitshinweis:

2004/42/II B(c I)(540)539: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB c I) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 539 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



SANDING Fill-R+ Black



P 2P55

eSense Grundfüller, schwarz

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 4:1:1 | |
| | Mischungsverhältnis | 100 Vol. % | P 2P55 eSense Grundfüller, schwarz |
| | Härter | 25 Vol. % | H 2P84 eSense Fill-R Härter |
| | Verdünnung | 25 Vol. % | R 2P20 eSense Untergrund Verdünnung, normal R 2P15 eSense Verdünnung, kurz R 2P25 eSense Verdünnung, mittel R 2P35 eSense Verdünnung, lang |
| | Spritzviskosität 20°C | DIN 4: 18-23 s ISO 4: 40-68 s | Potlife bei 20°C 60 min |

| | | HVLP-Fließbecherpistole | Compliant Fließbecherpistole |
|----------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| Spritzdruck | bar | | 2 |
| Düseninnendruck | bar | 0,7 | |
| Düsengröße | | 1,7-1,9 | 1,6-1,8 |
| Spritzgänge | | | 2 |
| Ablüßzeit bei 20 °C | min | Zwischen den Spritzgängen matt ablüßten lassen, vor der Trocknung keine Ablüßzeit notwendig. | |
| Schichtdicke: | µm | 50-70 | |

Sicherheitshinweis:

2004/42/II(c I)(540)539: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB c I) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 539 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



SANDING Fill-R+ Black



P 2P55

eSense Grundfüller, schwarz

Trocknung



Trocknung bei 20 °C 3 h

Trocknung bei 60 °C 20 min



Infrarot (kurzwellig) 9 min



Schleifen Excenter

P400-P600

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.



Sicherheitshinweis:

2004/42/II B(c I)(540)539: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB c I) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 539 g/l. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

