

# SPEED Finish-R

C 2P45

Trasparente a rapida essiccazione eSense



<b>Impiego:</b>	Trasparente Pioneer Series - eSense per basi idrodiluibili R-M.
<b>Caratteristiche:</b>	Trasparente Eco effectiveness - a rapida essiccazione. Per tutte le superfici verticali, orizzontali e piccole riparazioni.
<b>Note:</b>	Mescolare bene e filtrare prima dell'uso. Selezionare l'induritore e il diluente in base alla temperatura ambientale e dimensione dell'oggetto da verniciare.

<b>Contenuto solido</b>	58 %
<b>Densità</b>	0,9-1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	5-45 °C
<b>Tempo di stoccaggio</b>	36 mesi

## Avvertenza di sicurezza:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l. Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron. I prodotti sono adatti solo per uso professionale. Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



# SPEED Finish-R

**C 2P45**
**Trasparente a rapida essiccazione eSense**


		<b>3:1:1</b>	
	<b>Rapporto di miscela</b>	300 vol. %	C 2P45 Trasparente a rapida essiccazione eSense
	<b>Catalizzatore</b>	100 vol. %	H 2P05 Induritore plus per smalti eSense H 2P15 Induritore rapido per smalti eSense H 2P25 Induritore medio per smalti eSense H 2P35 Induritore lento per smalti eSense
	<b>Diluyente</b>	100 vol. %	R 2P15 Diluyente rapido eSense R 2P25 Diluyente medio eSense R 2P35 Diluyente lento eSense
	<b>Viscosità d'impiego 20°C</b>	DIN 4: 18-22 s ISO 4: 40-55 s	<b>Potlife 20°C</b> 45 min

		<b>Aerografo HVLP a caduta</b>	<b>Aerografo alto trasferimento a caduta</b>
<b>Pressione al calcio</b>	bar	2	2
<b>Pressione al cappello</b>	bar	0,7	
<b>Dimensione ugello</b>		1,3-1,5	1,3-1,4
<b>Mani</b>		1 ½ mani (nessun appassimento richiesto tra le mani).	
<b>Appassimento 20°C</b>	min	Nessun tempo di appassimento prima dell'essiccazione a forno.	
<b>Spessore del film:</b>	µm	40-60	
<b>Istruzioni per la verniciatura</b>		In alternativa: 2 mani con ca. 3-5 min. di appassimento intermedio.	

## Avvertenza di sicurezza:

**2004/42/II(d)(420)419:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l. Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron. I prodotti sono adatti solo per uso professionale. Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



# SPEED Finish-R

C 2P45

Trasparente a rapida essiccazione eSense



## Essiccazione



**Essiccazione a 20 °C** 5-6 h

**Essiccazione a 40 °C** 30-45 min

**Essiccazione a 60 °C** 10-15 min



**Infrarosso (Onde corte)** 10 min

## Nota essiccazione

I tempi di essiccazione possono essere influenzati dalla scelta dell'induritore, diluente e tipo di applicazione.  
Gli Additivi AIR Tune-R oppure FAST Tune-R possono ridurre i tempi di essiccazione.

## Osservazioni

Lucidabile dopo i tempi di essiccazione previsti e raffreddamento.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.



## Avvertenza di sicurezza:

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l. Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron. I prodotti sono adatti solo per uso professionale. Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

