

AGILIS

R-M AGILIS

Base opaca all'acqua

Impiego:

Sistema di basi opache idrodiluibili utilizzate nella verniciatura automobilistica. Sono disponibili tutte le formule di miscelazione per la realizzazione di colori pastello, metallizzati e perlato necessari alla carrozzeria. Vedere il modulo INFO R-M "AGILIS" per ulteriori dettagli e informazioni sui processi applicativi.

Caratteristiche:

Idrodiluibile, contenuto di solventi organici inferiore al 6% (colore diluito).

Note:

- Sono disponibili formule di miscelazione contenenti: AGILIS BASE HB 010 / AGILIS BASE HB 030 / AGILIS BASE HB 010X / AGILIS BASE HB 030X e basi di miscelazione per riprodurre l'intera gamma di colori necessari nella verniciatura di ripristino automobilistica.
- In presenza di alte temperature, bassa umidità e/o grandi superfici le resine di miscelazione AGILIS BASE HB 010, AGILIS BASE HB 030 e il diluente AGILIS MIX RA 050 possono essere sostituiti con AGILIS BASE HB 010X, AGILIS BASE HB 030X e AGILIS MIX RA 050X.
- Utilizzare HB 010 / HB 030 solo in miscela con le basi di miscelazione AGILIS e il diluente AGILIS MIX RA 050.
- Utilizzare HB 010X / HB 030X solo in miscela con le basi di miscelazione AGILIS e il diluente AGILIS MIX RA 050X.
- Il colore dosato contenente la resina di miscelazione si conserva fino a 3 mesi in contenitore chiuso di plastica o smaltato internamente.
- Il colore diluito pronto all'uso si conserva fino a 3 settimane in contenitore chiuso di plastica o smaltato internamente.
- I tempi di appassimento possono essere ridotti in modo significativo utilizzando strumenti di soffiaggio d'aria idonei.
- Fare riferimento al modulo INFO R-M "R-M AGILIS" per ulteriori dettagli e informazioni sui processi applicativi.

Temperatura di stoccaggio

5-40 °C

Avvertenza di sicurezza:

2004/42/II B(d)(420)249: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 249 g/l.

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

AGILIS

R-M AGILIS

Base opaca all'acqua



Lavaggio

Carteggiatura finale con P400 / P500 o P500 / P600 colori metallizzati. Per la carteggiatura finale utilizzare un interfaccia al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Lavaggio finale con PK 2000. Alternativa: applicabile su fondi e sealer bagnato su bagnato R-M.



Rapporto di miscela

2:1

100 vol. %

R-M AGILIS Base opaca all'acqua
Pastello o Metallizzato (come da formula colore)



Diluente

50 vol. %

RA 050 Diluente
RA 050X Diluente
(come da formula colore)
Mescolare immediatamente dopo l'aggiunta.

Avvertenza di sicurezza:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 249 g/l.

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

AGILIS

R-M AGILIS

Base opaca all'acqua



Aerografo HVLP a caduta



Aerografo alto trasferimento a caduta

Pressione al calcio	bar	2
Dimensione ugello		1,3-1,4
Mani		1 mano piena + 1 "mano a finire" bagnato su bagnato
Appassimento 20°C	min	Appassimento fino a completa opacizzazione della superficie dopo la "mano a finire".
Spessore del film:	µm	10-15
Istruzioni per la verniciatura		Pressione di applicazione = Pressione in ingresso Il setup dipende dalla marca dell'aerografo, per maggiori informazioni fare riferimento a INFO R-M modulo "NOZIONI DI BASE - DOTAZIONE CARROZZERIA"

Essiccazione



Infrarosso (Onde corte)

Temperatura di essiccazione 40 - 50°C (max 60°C) fino ad opacizzazione e raffreddamento.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

Avvertenza di sicurezza:

2004/42/II(d)(420)249: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 249 g/l.

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

