

AGILIS BLENDER

A 2540 AGILIS BLENDER

Resina per sfumatura

Impiego:

La funzione di A 2540 AGILIS BLENDER è quella di ottimizzare l'allineamento/distensione delle particelle metallizzate nelle aree di sfumatura. Quando il colore AGILIS X-TREME viene applicato nell'area di sfumatura, le particelle metallizzate dell'overspray possono allinearsi/distendersi solo in misura limitata. Applicando BLENDER AGILIS 2540 in anticipo, sull'area di sfumatura, assorbe i fumi di spruzzatura della mano di colore e le particelle metallizzate in esso contenute possono allinearsi come in una mano di colore applicata bagnata. In questo modo si evitano possibili zone d'ombra derivanti da particelle metallizzate allineate in modo errato e inoltre si favorisce la copertura di eventuali segni di carteggiatura.

Caratteristiche:

A 2540 AGILIS BLENDER è pronto all'uso, non serve diluire.

Note:

Questo prodotto può essere utilizzato anche come tecnica di applicazione con supporto umido, vedi il dettaglio nel documento "R-M AGILIS X-TREME".



Ciclo di verniciatura Fare riferimento al modulo INFO R-M "R-M AGILIS X-TREME".

Avvertenza di sicurezza:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 249 g/l.

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



AGILIS BLENDER

A 2540 AGILIS BLENDER

Resina per sfumatura

Utilizzo



Cappello WS-400-03 BF ugello BF40WS400 Serie 2 con pressione in ingresso 1,5 bar: - A 2540 AGILIS BLENDER
Questi settaggi, ugello e pressione devono essere utilizzati solo con il portafoglio prodotti AGILIS X-TREME.
Queste indicazioni non sono approvate per condizioni e prodotti standard.



1 mano piena + 1 "mano a finire" bagnato su bagnato

Spessore del film: 10-15 µm

Prodotto pronto all'uso.
È sufficiente agitare prima dell'uso.

Osservazioni

AGILIS BLENDER 2540 non deve essere fatto asciugare prima di aver completato il lavoro di sfumatura con il colore AGILIS X-TREME.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

Avvertenza di sicurezza:

2004/42/IIIB(d)(420)249: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 249 g/l.

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.