

# SprayBODY

## B 2A63

### Spray body filler

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Toepassing:</b>    | Advance Series - polyester spuitplamuur  |
| <b>Eigenschappen:</b> | Verspuitbare polyester plamuur met hoge vulkracht. Geschikt voor het repareren van grotere oppervlakken. |
| <b>Opmerkingen:</b>   | Goed oproeren voor gebruik.  |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Opslagtemperatuur</b> | 5-45 °C    |
| <b>Houdbaarheid</b>      | 12 maanden |



#### Reiniging

Reinigen met PK 1A15 or PK 2A15.

#### Verwerking

##### Product toepasbaar op;

- OEM KTL delen
- Oude laklagen
- GRP/ SMC



##### Bij gebruik van Primer P 2A63 MultiPROTECT toepasbaar op;

- Staal

##### Bij gebruik van Wipes en Primer P 2A63 MultiPROTECT toepasbaar op;

- Verzinkt staal
- Aluminium

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(b)(250)249:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 249 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1 µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

# SprayBODY

## B 2A63

### Spray body filler



#### Mengverhouding

B 2A63 Spray body filler  
1400 g



#### Verharder

H 2RM3 Spray body filler hardener  
50 ml



#### Verdunning

R 2A14 Thinner, fast  
Max. 4%





#### Spuitsviscositeit 20°C

DIN 4:

**Verwerkingstijd**  
20°C

25 min

|                         |     |  <b>HVLP spuitpistool</b> |  <b>Nevelreducerend spuitpistool</b> |
|-------------------------|-----|--|---|
| <b>Spuitedruk</b>       | bar |  | 2-3   |
| <b>Vernevelingsdruk</b> | bar | 0,7  |   |
| <b>Spuitopening</b>     |     | 2,5-3  | 2,5-3   |
| <b>Aantal lagen</b>     |     |  | 3 - 5   |
| <b>Laagdikte:</b>       | µm  |  | 150-300   |

#### Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/II(b)(250)249:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 249 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1 µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

# SprayBODY

**B 2A63**

Spray body filler

## Droging



**Droging bij 20 °C** 3-4 uur

**Droging bij 60 °C** 30 min



**Infrarood (korte golf)** 10 min



**Schuren Excentrisch**

P150/ P240 (gebruik controle middel)

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/II(b)(250)249:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 249 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1 µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht. De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthoudt de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.