

# MULTI Purpos-R Black

P 2P65

eSense DTM filler, black



<b>Toepassing:</b>	Pioneer Series - eSense schuurbare Direct to Metal primer filler.
<b>Eigenschappen:</b>	Eco effectieve Direct to Metal (DTM) primer filler voor een goede hechting, corrosiebescherming en uitstekende schuurbaarheid.
<b>Opmerkingen:</b>	MULTI Purpos-R Black kan gemengd worden met MULTI Purpos-R White om alle grijswaardes te verkrijgen.

<b>Opslagtemperatuur</b>	5-45 °C
<b>Houdbaarheid</b>	24 maanden



## Reiniging

Voor het aanbrengen van MULTI Purpos-R Black reinigen met MULTI Clean-R.

## Verwerking



### Product toepasbaar op;

- Staal
- Verzinkt staal
- Aluminium
- OEM onderdelen met e-coat
- Oude laklagen

## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# MULTI Purpos-R Black

P 2P65

eSense DTM filler, black



5:1:1

**Mengverhouding**

100 Vol. %

P 2P65 eSense DTM filler, black

**Verharder**

20 Vol. %

H 2P60 eSense MULTI Purpos-R hardener

**Verdunning**

20 Vol. %

R 2P15 eSense thinner, fast  
 R 2P25 eSense thinner, medium  
 R 2P35 eSense thinner, slow  
 R 2P20 eSense undercoat thinner, medium

**Spuitviscositeit 20°C**

DIN 4: 18-20 s

**Verwerkingstijd  
20°C**

90 min

ISO 4: 40-60 s

**HVLP spuitpistool****Nevelreducerend spuitpistool**

<b>Spuitedruk</b>	<b>bar</b>	2
<b>Vernevelingsdruk</b>	<b>bar</b>	0,7
<b>Spuitopening</b>		1,7-1,9      1,6-1,8
<b>Aantal lagen</b>		½ + 1
<b>Laagdikte:</b>	<b>µm</b>	50-70

**Veiligheidsaanwijzing:**

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.



# MULTI Purpos-R Black

P 2P65

eSense DTM filler, black



## Droging



Droging bij 20 °C 16 uur

Droging bij 60 °C 35 min



Infrarood (korte golf) 9 min



Schuren Excentrisch

P400-P600

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



## Veiligheidsaanwijzing:

**2004/42/II B(c I)(540)539:** De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm is max. 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

