

# EASY AIR Finish-R




**C 2P52**

**EASY AIR FINISH-R Lakier bezbarwny eSense, schnący na powietrzu**



<b>Zastosowanie:</b>	Seria Pioneer - lakier bezbarwny eSense do aplikacji na wodne lakiery bazowe R-M.
<b>Główne cechy:</b>	Eko-efektywność - schnięcie na powietrzu. Szybki, schnący na powietrzu lakier bezbarwny, przeznaczony do aplikacji na kilka elementów pionowych lub poziomych.
<b>Uwagi:</b>	Dobrze wymieszać i przefiltrować produkt przed aplikacją. Utwardzacz należy dobrać zależnie od temperatury otoczenia i wielkości lakierowanego obiektu. Temperatura otoczenia i grubość powłoki mogą silnie wpływać na schnięcie.

<b>Udział ciał stałych</b>	45 %
<b>Gęstość</b>	0,9-1,1 g/cm³
<b>Temperatura przechowywania</b>	5-45 °C
<b>Magazynowanie</b>	36 mies.

	<b>4:1</b>	
	<b>Proporcja</b>	400 % obj. C 2P52 EASY AIR FINISH-R Lakier bezbarwny eSense, schnący na powietrzu
	<b>Utwardzacz</b>	100 % obj. H 2P05 Utwardzacz do lakierów eSense, plus H 2P15 Utwardzacz do lakierów eSense, szybki H 2P25 Utwardzacz do lakierów eSense, normalny H 2P35 Utwardzacz do lakierów eSense, wolny
	<b>Lepkość w 20°C</b>	DIN 4: 18-22 s <b>Żywotność w 20°C</b> 30 min ISO 4: 40-55 s

## Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.**

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego. Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.





# EASY AIR Finish-R

C 2P52

EASY AIR FINISH-R Lakier bezbarwny eSense, schnący na powietrzu



		 Pistolet HVLP	 Pistolet grawitacyjny typu RP
Ciśnienie aplikacji	bar	2	2
Ciśnienie wyjściowe	bar	0,7	
Dysza		1,3-1,5	1,3-1,4
Liczba warstw		$\frac{1}{2}$ + 1 warstwa (bez odparowania między warstwami).	
Wypełnienie	$\mu\text{m}$	40-60	
Dodatkowe informacje		Alternatywnie: 2 warstwy z 3-5 min odparowania między warstwami.	

## Schnięcie



### Schnięcie w 20 °C

Pyłosuchość: 35 min  
 Suchość w dotyku: 1 h po  
 uzyskaniu pyłosuchości  
 Polerowanie: 2-3 h

### Proces suszenia - uwagi

Na schnięcie wpływa wybór utwardzacza oraz sposób aplikacji

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

## Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1  $\mu\text{m}$ .

Produkty tylko do użytku profesjonalnego. Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.



# EASY AIR Finish-R

C 2P52

EASY AIR FINISH-R Lakier bezbarwny eSense, schnący na powietrzu



## Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.**

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości  $< 0,1 \mu\text{m}$ .

Produkty tylko do użytku profesjonalnego. Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

