

# INTENSE Finish-R

C 2P65

Lakier bezbarwny eSense, intensywny połysk



<b>Zastosowanie:</b>	Seria Pioneer - lakier bezbarwny eSense do aplikacji na wodne lakiery bazowe R-M.
<b>Główne cechy:</b>	Eko-efektywność – intensywny połysk. Wyjątkowy połysk i nadzwyczajny wygląd.
<b>Uwagi:</b>	Dobrze wymieszać i przefiltrować produkt przed aplikacją.  Utwardzacz i rozcieńczalnik należy dobrać zależnie od temperatury otoczenia i wielkości lakierowanego obiektu

<b>Udział ciał stałych</b>	60 %
<b>Gęstość</b>	0,95-1,1 g/cm³
<b>Temperatura przechowywania</b>	5-45 °C
<b>Magazynowanie</b>	72 mies.

		<b>3:1:1</b>	
	<b>Proporcja</b>	300 % obj.	C 2P65 Lakier bezbarwny eSense, intensywny połysk
	<b>Utwardzacz</b>	100 % obj.	H 2P05 Utwardzacz do lakierów eSense, plus H 2P15 Utwardzacz do lakierów eSense, szybki H 2P25 Utwardzacz do lakierów eSense, normalny H 2P35 Utwardzacz do lakierów eSense, wolny
	<b>Rozcieńczalnik</b>	100 % obj.	R 2P15 Rozcieńczalnik eSense, szybki R 2P25 Rozcieńczalnik eSense, normalny R 2P35 Rozcieńczalnik eSense, wolny
	<b>Lepkość w 20°C</b>	DIN 4: 18-21 s ISO 4: 40-55 s	<b>Żywotność w 20°C</b> 2 h

## Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/IIIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.**

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.





# INTENSE Finish-R

C 2P65

Lakier bezbarwny eSense, intensywny połysk



		 Pistolet HVLP	 Pistolet grawitacyjny typu RP
Ciśnienie aplikacji	bar	2	2
Ciśnienie wyjściowe	bar	0,7	
Dysza		1,3-1,5	1,3-1,4
Liczba warstw		2	
Odparowanie w 20°C	min	3-5 min odparowania między warstwami. Bez odparowania przed wygrzewaniem.	
Wypełnienie	µm	40-60	
Dodatkowe informacje		Alternatywnie: 1 ½ warstwy (bez odparowania między warstwami).	

## Schnięcie



Schnięcie w 20 °C 8 h

Schnięcie w 60 °C 30 min



Podczerwień (fale krótkie) 10 min

**Proces suszenia - uwagi** Na schnięcie wpływa wybór utwardzacza, rozcieńczalnika oraz sposób aplikacji. Dodatek AIR Tune-R lub FAST Tune-R może skrócić czasy schnięcia.

**Uwagi** Polerowanie po wskazanym czasie suszenia i ostygnięciu.

## Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.



# INTENSE Finish-R

C 2P65

Lakier bezbarwny eSense, intensywny połysk



Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.



## Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/IIIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.**

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości  $< 0,1 \mu\text{m}$ .

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

