

SATIN Finish-R

C 2P96

Lakier bezbarwny eSense, jedwabisty mat



Zastosowanie:	Seria Pioneer - Lakier bezbarwny eSense do aplikacji na lakiery bazowe R-M
Główne cechy:	Eko-efektywność – jedwabisty mat. Naprawy matowych powłok OEM.
Uwagi:	Potrzebny poziom połysku można uzyskać w mieszankach z lakierem eSense MAT FINISH-R C 2P91. Dokładnie wymieszać przed użyciem. C 2P96 SATIN Finish-R nie wolno przechowywać na mieszalniku. Użycie utwardzacza H 2P96 obniży poziom połysku powłoki. Zakładki pierwszej i drugiej warstwy powinny być względem siebie przesunięte. Jeżeli to konieczne, do mieszanki można dodać do 10% rozcieńczalnika R 2P25/ R 2P35. Może to spowodować obniżenie połysku.

Udział ciał stałych	46 %
Gęstość	0,9-1,1 g/cm ³
Temperatura przechowywania	5-45 °C
Magazynowanie	24 mies.

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIIB(e)(840)629: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 629 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.








SATIN Finish-R

C 2P96

Lakier bezbarwny eSense, jedwabisty mat



2:1		
	Proporcja	200 % obj. C 2P96 Lakier bezbarwny eSense, jedwabisty mat
	Utwardzacz	H 2P95 Utwardzacz do matowych lakierów bezbarwnych eSense, normalny H 2P96 Utwardzacz do matowych lakierów bezbarwnych eSense, wolny
	Lepkość w 20°C	DIN 4: 16-19 s ISO 4: 32-36 s
	Żywotność w 20°C	2 h

	 Pistolet HVLP	 Pistolet grawitacyjny typu RP
Ciśnienie aplikacji	2 bar	2 bar
Ciśnienie wyjściowe	0,7 bar	
Dysza	1,3	1,2-1,3
Liczba warstw	2	
Odparowanie w 20°C	Odparowanie do matu między warstwami i przed wygrzewaniem	
Wypełnienie	40-50 µm	

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(e)(840)629: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 629 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.



SATIN Finish-R

C 2P96

Lakier bezbarwny eSense, jedwabisty mat



Schnięcie



Schnięcie w 20 °C 8 h

Schnięcie w 60 °C 30 min



Podczerwień (fale krótkie) 10 min

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.



Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(e)(840)629: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 629 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Używając tego produktu, należy przestrzegać aktualnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i osobistego wyposażenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

