

# AdhesionPROMOTER

## P 2A70

### Transparentny promotor przyczepności

**Zastosowanie:** Seria Advance - Materiały podkładowe.

**Główne cechy:** Podkład używany jako promotor przyczepności.  
Brak potrzeby szlifowania przed aplikacją lakieru. Bezpieczna aplikacja. Brak odkurzu w felcach (produkt jest transparentny).

**Temperatura przechowywania** 5-45 °C

**Magazynowanie** 24 mies.

#### Przygotowanie mieszanki

##### Podłoża:



- Nowe elementy w kataforezie
- Istniejące powłoki
- GRP / SMC

#### Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/II B(c I)(540)525:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/ litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 525 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występującego zagrożenia.





Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.





# AdhesionPROMOTER

## P 2A70

### Transparentny promotor przyczepności

		<b>3:1:1</b>	
	<b>Proporcja</b>	100 % obj.	P 2A70 Transparentny promotor przyczepności
	<b>Utwardzacz</b>	33 % obj.	H 2A30 Utwardzacz do podkładów H 2A31 Utwardzacz do podkładów, wolny
	<b>Rozcieńczalnik</b>	33 % obj.	R 2A14 Rozcieńczalnik, szybki R 2A24 Rozcieńczalnik, normalny R 2A34 Rozcieńczalnik, wolny
	<b>Lepkość w 20°C</b>	DIN 4: 15-19 s ISO 4: 30-45 s	<b>Żywotność w 20°C</b> 3 h

		 <b>Pistolet HVLP</b>	 <b>Pistolet grawitacyjny typu RP</b>
<b>Ciśnienie aplikacji</b>	bar		2
<b>Ciśnienie wyjściowe</b>	bar	0,7	
<b>Dysza</b>		1,3-1,4	1,3-1,4
<b>Liczba warstw</b>			1-2
<b>Wypełnienie</b>	µm		20-30

#### Schnięcie

	<b>Schnięcie w 20 °C</b>	20-30 min
---	--------------------------	-----------

#### Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/IIB(c I)(540)525:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/ litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 525 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

# AdhesionPROMOTER

**P 2A70**

**Transparentny promotor przyczepności**

**Uwagi**

Lakier nakładać mokro na mokro.

Jeżeli czas odparowania przekroczy 3 godziny w 20°C, konieczne jest międzyszlifowanie.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

**Wskazówka bezpieczeństwa:**

**2004/42/IIB(c I)(540)525:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/ litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 525 g/litr.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości  $<0,1 \mu\text{m}$ .

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

