

TOPCOAT Mix-R

T 2P55

Żywica UNO HD eSense



Zastosowanie:	Seria Pioneer - żywica UNO HD eSense.
Główne cechy:	Eko-wydajny lakier o połysku bezpośrednim - uniwersalny. Perfekcyjny połysk i rozlewność.
Uwagi:	Utwardzacz i rozcieńczalnik Serii Pioneer należy dobrać zależnie od temperatury otoczenia i wielkości lakierowanego obiektu. Dobrze wymieszać i przefiltrować przed aplikacją. Nigdy nie stosować samych pigmentów; zawsze łączyć je z żywicą UNO HD eSense T 2P55 TOPCOAT Mix-R. Gęsty kolor (bez utwardzacza i rozcieńczalnika) można przechowywać przez 6 miesięcy.

Temperatura przechowywania 5-45 °C

Magazynowanie 36 mies.

		3:1:1	
	Proporcja	300 % obj.	T 2P55 Żywica UNO HD eSense (zgodnie z recepturą koloru)
	Utwardzacz	100 % obj.	H 2P15 Utwardzacz do lakierów eSense, szybki H 2P25 Utwardzacz do lakierów eSense, normalny H 2P35 Utwardzacz do lakierów eSense, wolny
	Rozcieńczalnik	100 % obj.	R 2P15 Rozcieńczalnik eSense, szybki R 2P25 Rozcieńczalnik eSense, normalny R 2P35 Rozcieńczalnik eSense, wolny
	Lepkość w 20°C	DIN 4: 18-22 s ISO 4: 40-55 s	Żywotność w 20°C 2 h

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB, d) w mieszance gotowej do użycia wynosi 420 g/l. Zawartość LZO w produkcie - 419 g/l

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.





TOPCOAT Mix-R



T 2P55

Żywica UNO HD eSense



		 Pistolet HVLP	 Pistolet grawitacyjny typu RP
Ciśnienie aplikacji	bar	2	2
Ciśnienie wyjściowe	bar	0,7	
Dysza		1,3-1,5	1,3-1,4
Liczba warstw		2	
Odparowanie w 20°C	min	około 5 minut po każdej warstwie	
Wypełnienie	µm	40-60	
Dodatkowe informacje		Alternatywnie: 1 ½ warstwy (bez odparowania między warstwami).	

Schnięcie

	Schnięcie w 20 °C	8 h
	Schnięcie w 60 °C	30 min
	Podczerwień (fale krótkie)	8 min
Proces suszenia - uwagi		Na schnięcie wpływa wybór utwardzacza i rozcieńczalnika oraz sposób aplikacji.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB, d) w mieszance gotowej do użycia wynosi 420 g/l. Zawartość LZO w produkcie - 419 g/l

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.



TOPCOAT Mix-R

T 2P55

Żywica UNO HD eSense



Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB, d) w mieszance gotowej do użycia wynosi 420 g/l. Zawartość LZO w produkcie - 419 g/l

Produkt może zawierać części mniejsze od $< 0.1 \mu\text{m}$.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

